



NOMBRE DEL PRODUCTO

CATALIZADOR EP DC0049

DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

Endurecedor tipo recubrimiento poliamida para pinturas epoxicas anticorrosivas. Líquido viscoso, aporta excelente adhesión a todo tipo de metales y entre capas, da buen curado, alta resistencia a la corrosión y resistencia a sustancias químicas.

Producto recomendado como endurecedor para las Barreras EP de la línea industrial.

PRESENTACIONES



CODG:
PTIN2274
1 GALÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PROPIEDAD	RANGO	CONDICIONES
Densidad (g/ml)	1,22 - 1,25	25 °C
NV (%)	68,4 a 72,4	110°C, 1 h, 0,5 g
Viscosidad Brookfield (cP)	2500 - 5000	25 °C, Aguja 4, 20 rpm
Aspecto	Líquido viscoso	Visual

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO.



Consulte las fichas técnicas de las Barreras EP para metales para saber la cantidad respectiva de Catalizador EP DC0049 a utilizar.



Homogeneizar completamente el producto al igual que el respectivo componente A.



Añadir el Catalizador EP DC0049 al componente A y homogeneizar completamente, dar la inducción recomendada y proceder a la aplicación.

RECOMENDACIONES



Para el uso de nuestros productos se requiere un previo entrenamiento técnico.

MANIPULACIÓN

- Consultar Ficha de Seguridad del producto.
- Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para evitar el contacto directo con la piel u otra parte del cuerpo.
- Preparar en lugares ventilados, alejado de fuentes de ignición.
- Cambiar ropa contaminada.
- Cerrar muy bien cada uno de los recipientes luego de su consumo parcial ó total.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. El tiempo de caducidad de este producto es de 1 año.

NOTA

ESTA INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁ BASADA EN ESTÁNDARES DEFINIDOS POR NORMAS INTERNACIONALES Y LAS EVALUACIONES EN NUESTRO LABORATORIO, POR LO TANTO, RECOMENDAMOS EL SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES REPORTADAS.

GARANTÍA LIMITADA

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA LITERATURA Y EN LOS ENVASES, SON DESCRIPCIONES PRECISAS DE CARACTERÍSTICAS TÍPICAS, PERO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR TODAS LAS EVALUACIONES NECESARIAS DEL PRODUCTO EN SU APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA DETERMINAR SU DESEMPEÑO, COMPORTAMIENTO, EFICIENCIA Y SEGURIDAD; PORQUE LAS CONDICIONES DE USO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL. LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO DE GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S ES QUE EL PRODUCTO O LOS PRODUCTOS DE LA FORMA COMO SON SUMINISTRADOS, IRÁN A ATENDER LAS ACTUALES ESPECIFICACIONES DE VENTA DE GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S; LA GARANTÍA QUE OFRECE GRICOAT ESTÁ, POR LO TANTO, LIMITADA A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Y, POR LO TANTO, RENUNCIA, EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A EFECTUAR CAMBIOS CON EL FIN DE ADAPTAR LOS PRODUCTOS A MAYORES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y TECNOLOGÍA, POR LO CUÁL ES DEBER DEL CLIENTE SOLICITAR ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS.