



PASTA MATEANTE DC0080

DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

Producto complementario para la línea poliuretano y acrílico que proporciona un acabado sedoso y homogéneo el cual no afecta las propiedades y resistencias de las bases poliuretano y acrílicas, además ayuda al rápido secado del acabado.

Es usada en el repintado automotriz o para la industria en general para obtener los niveles de matizado deseados.

PRESENTACIONES



CODG:
PTAU1583
1 GALÓN




CODG:
PTAU1584
¼ GALÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO	CONDICIONES
Densidad (g/ml)	0,95 – 0,98	25 °C
Contenido de sólidos (%)	20,40 – 23,40	140 °C, 1 hora
Viscosidad Brookfield (cp)	5000 – 7000	Aguja 4, 20 rpm a 25 °C

MODO DE EMPLEO
1. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO


Porcentaje de Pasta Mateante (%)	Acabado Semimate	Acabado Mate
Sistema Poliuretano (Componente A + B)	20 – 30	50 – 65
Sistema Acrílico (Componente A)	10 – 20	20 – 30

Sistema Poliuretano:


Homogeneizar cada componente por separado.

Se debe mezclar el componente A (pintura) y el B (catalizador) y homogeneizar.

Luego incorporar a la mezcla anterior la **Pasta Mateante DC0080** de forma gradual e ir agitando hasta garantizar total incorporación.


Posteriormente diluir la pintura con Ajustador 450 PU NF.



Componente A	Componente B	Componente C
4 partes en volumen Base PU Blanco DC0810	1 parte en volumen Catalizador PU DC0010	2 partes en volumen Ajustador 450 PU NF

Sistema Acrílico:

Homogeneizar cada componente por separado.




Adicionar al componente A (pintura) la **Pasta Mateante DC0080** de forma gradual e ir agitando hasta garantizar total incorporación.

Posteriormente diluir la pintura con Ajustador 551 AC.



Componente	Ajustador
1 parte en volumen Base AC Blanco SA0810	1 parte en volumen Ajustador 551 AC

2. CONDICIONES DE APLICACIÓN



Viscosidad de aplicación a 25 °C (s) 15 – 18 *



	HVLP	SUCCIÓN
Presión de aplicación (PSI)	10 – 15	30 – 40
Pico de Fluido (mm)	1,2 – 1,4	1,6 – 1,8

*En el caso de una temperatura ambiente diferente, la viscosidad de aplicación será distinta, por lo que se recomienda incrementar la cantidad de ajustador a temperaturas inferiores de 25 °C y disminuir su cantidad para temperaturas superiores a 25 °C para evitar defectos como piel naranja o chorreo.

RECOMENDACIONES

Para el uso de nuestros productos se requiere un previo entrenamiento técnico.

MANIPULACIÓN

- Consultar Ficha de Seguridad del producto.
- Usar guantes de nitrilo, bata manga larga anti fluido y gafas de seguridad para evitar el contacto directo con la piel u otra parte del cuerpo.
- Preparar en lugares ventilados, alejado de fuentes de ignición.
- Cambiar ropa contaminada.
- Cerrar muy bien cada uno de los recipientes luego de su consumo parcial o total.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. El tiempo de caducidad de este producto es de 1 año.

Para verificar cual es la fecha de caducidad de su producto, el lote del producto le da dicha información, el primer y segundo número corresponden al año, el tercero y cuarto al mes y el quinto y sexto al día de fabricación.



NOTA

ESTA INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁ BASADA EN ESTÁNDARES DEFINIDOS POR NORMAS INTERNACIONALES Y LAS EVALUACIONES EN NUESTRO LABORATORIO, POR LO TANTO, RECOMENDAMOS EL SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES REPORTADAS.

GARANTÍA LIMITADA

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA LITERATURA Y EN LOS ENVASES, SON DESCRIPCIONES PRECISAS DE CARACTERÍSTICAS TÍPICAS, PERO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR TODAS LAS EVALUACIONES NECESARIAS DEL PRODUCTO EN SU APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA DETERMINAR SU DESEMPEÑO, COMPORTAMIENTO, EFICIENCIA Y SEGURIDAD; PORQUE LAS CONDICIONES DE USO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL. LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO DE GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S ES QUE EL PRODUCTO O LOS PRODUCTOS DE LA FORMA COMO SON SUMINISTRADOS, IRÁN A ATENDER LAS ACTUALES ESPECIFICACIONES DE VENTA DE GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S; LA GARANTÍA QUE OFRECE GRICOAT ESTÁ, POR LO TANTO, LIMITADA A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Y, POR LO TANTO, RENUNCIA, EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A EFECTUAR CAMBIOS CON EL FIN DE ADAPTAR LOS PRODUCTOS A MAYORES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y TECNOLOGÍA, POR LO CUÁL ES DEBER DEL CLIENTE SOLICITAR ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS.